


Portarias de Lavra


Processos Analisados

2008



Portarias de Lavra Publicadas

2003 a 2008




* Não estão incluídas as Retificações Simplificadas

Fonte: SGM/MM

NM

Portarias de Lavra Estados 2008


- AC = 1
- AM = 1
- BA = 16
- CE = 5
- ES = 22
- GO = 20
- MA = 7
- MG = 41
- MS = 8
- MT = 5
- PA = 3
- PB = 7
- PE = 8
- PI = 2
- PR = 33
- RJ = 11
- RN = 5
- RO = 1
- RS = 11
- SC = 21
- SE = 1
- SP = 50
- TO = 4



Total = 283

Portarias de Lavra Substâncias 2008

- Água Mineral = 44
- Água Mineral e Água Potável de Mesa = 1
- Ardósia = 2
- Areia = 71
- Areia de fundição = 1
- Areia e quartzo = 1
- Areia Industrial e Argila refratária = 1
- Areia/Argila = 5
- Areia/Argilito = 1
- Areia/Cascalho = 2
- Areia/Laterita = 1
- Areia/Saibro = 1
- Areia/Turfa/Argila = 1
- Arenito = 02
- Argila = 20
- Argila Caulim = 1
- Argila/Refratária = 1
- Basalto = 6
- Calcário = 10
- Calcário Dolomítico = 1
- Carvão = 2
- Cascalho/Caulim = 1
- Caulim = 1
- Caulim/Gnaise/Xisto = 1
- Caulim/Quartzo = 1
- Conglomerado = 1
- Diabásio = 2
- Diamante Industrial = 2
- Diodorito = 1
- Dolomito = 2
- Feldspato = 3
- Feldspato/Mica/Quartzo = 2
- Filito = 2
- Gnaise = 5
- Grafita = 1
- Granito = 41
- Granito e Brita = 1
- Leucofilito = 1
- Granulito = 1
- mármore = 1
- Mica/Feldspato = 1
- Migmatito = 2
- Minério de Alumínio = 3
- Minério de Alumínio e Rocha potássica = 1
- Minério de Cobre = 1
- Minério de Ferro = 6
- Minério de Manganês = 2
- Minério de Ouro = 6
- Minério de Silício = 1
- Minério de Titânio/Fosfato = 1
- Pegmatito = 1
- Quartzito = 4
- Rioilito = 1
- Saibro = 4
- Talco = 1
- Turfa = 3



Total = 283

Portarias de Lavra Grupo de Substância 2008

